

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «ХБК «Навтекс»
 И.В.Столярова
2017 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
медицинского изделия

Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная,
арт. 6498 по ГОСТ 9412-93

2017г

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная, арт. 6498 по ГОСТ 9412-93

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Марля может применяться в клинических, поликлинических условиях, при оказании первой медицинской помощи и в домашних условиях.

3. НАЗНАЧЕНИЕ

Марля предназначена для изготовления перевязочных средств.

4. СОСТАВ

Хлопок 100%

5. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Использовать для изготовления перевязочных средств.

6. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

4.1 Противопоказаний к применению не имеет.

4.2 Побочных действий не выявлено.

7. СРОК ГОДНОСТИ

Гарантийный срок годности марли – 5 лет с даты изготовления.

8. ВИД И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КОНТАКТА ИЗДЕЛИЯ С ОРГАНИЗМОМ ЧЕЛОВЕКА

Кратковременный контакт с неповрежденной кожей.

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Марля совместима со всеми медицинскими изделиями, в случаях, отсутствия прямого контакта марли с открытой раневой поверхностью.

10. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ВЛИЯНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ

Исследования о возможном влиянии марли на способность управлять транспортными средствами, механизмами не проводились, так как изделие не относится к изделиям, способным влиять на психомоторное состояние человека и не используются во время его использования / эксплуатации.

11. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Проверить целостность упаковки марли.
- Распаковать изделие, освободив его от упаковочного материала.
- Приступить к изготовлению перевязочных средств.

12. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

9.1 Марля должна храниться в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов в соответствии с требованиями ГОСТ 7000-80 при температуре от 0° до +30°С. ГОСТ 15150-69.

9.2 Марля может транспортироваться всеми видами транспортных средств, в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ 7000-80 и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортировки по группе 5 (ОЖ4)

13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

13.1 Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная арт.6498 соответствует требованиям ГОСТ 9412-93.

13.2 Марля изготавливается из хлопчатобумажной пряжи пневмомеханического способа прядения по ОСТ 17-362-85.

13.3 Марля выпускается в рулонах шириной 90 см, длиной от 500 до 1300 м или в куске шириной 90 см, длиной не менее 100 м, допускается длина марли в куске не менее 20 м, в количестве не более 10% от партии. Рулоны отбеленной марли обертывают бумагой по ГОСТ 8273 и упаковывают в упаковочный мешок из полипропиленовой ткани по ГОСТ 30090-93. Куски марли упаковывают в пленку полиэтиленовую по ГОСТ 10354-82.

13.4 Марля выпускается нестерильной.

13.5 По физико-механическим показателям марля должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 1

Таблица 1.

Наименование показателя	Величина показателя
1. Поверхностная плотность, г/м ² *;	не менее 36,0
2. Разрывная нагрузка полоски размером 50 x 200 мм, Н (кгс), не менее	
- по основе;	78,0 (8,0)
- по утку.	34,0 (3,5)
3. Число нитей на 10 см;	
- по основе;	128 ± 2
- по утку.	60 ± 2

* Допускаемые отклонения по поверхностной плотности должны быть не менее минус 5%

13.6. По физико-химическим показателям марля должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование показателя	Норма
1. Реакция водной вытяжки;	нейтральная
2. Массовая доля хлористых солей, %, не более	0,02
3. Массовая доля сернокислых солей, %, не более	0,02
4. Массовая доля кальциевых солей, %, не более	0,06
5. Время определения содержания окисляемых веществ, мин, не менее	5,0
6. Содержание аппретирующих веществ;	не допускается
7. Содержание окрашивающих веществ;	бесцветные вытяжки
8. Массовая доля жировых веществ, %, не более	0,3
9. Смачиваемость, с, не более	10,0
10. Капиллярность, см/ч, не менее	10,0
11. Влажность, %;	5,0 – 8,5
12. Зольность, %, не более	0,3
13. Белизна, %, не менее	80,0
14. Степень устойчивости белизны, %, не более	10,0

Примечание: показатель степени устойчивости белизны определяют по согласованию изготовителя с потребителем для марли, предназначенной для изготовления стерильных перевязочных средств.

14. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

14.1 При обнаружении нарушения целостности упаковки или загрязнений, марлю не использовать.

14.2 Изделие не подлежит повторному использованию.

14.3 К работе с изделием допускаются - любые лица, без ограничения возраста, не имеющие психических заболеваний (отклонений).

15. УКАЗАНИЕ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УНИЧТОЖЕНИИ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Не использованная марля специальных мер предосторожности при уничтожении не имеет.

16. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Общество с ограниченной ответственностью «ХБКкомпания «Навтекс», (ООО «ХБК«Навтекс»).

Юридический адрес: Россия, 155830, Ивановская область, г.Наволоки, ул. Промышленная, д.1
тел: 8(49331) 9-74-79, E-mail: navtex@mail.ru

Адрес места производства: Россия, 155830, Ивановская область, г.Наволоки, ул. Промышленная, д.1

17. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Использованная марля относится к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163).

18. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

18.1 Марля в условиях эксплуатации является нетоксичной и экологически безопасной продукцией, соответствующей требованиям для применения в целях, предусмотренных ГОСТ 9412-93.

18.2 Веществ, представляющих опасность для окружающей среды и здоровья человека, не содержит.

18.3 Марля изготавливается в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2. по ГОСТ 15150.

На территории Российской Федерации

по вопросам, касающимся качества марли медицинской хлопчатобумажной отбеленной арт. 6498 по ГОСТ 9412-93, производства фирмы ООО «ХБК«Навтекс», , обращаться по адресу:

Россия, 155830, Ивановская область, г.Наволоки, ул. Промышленная, д.1

ООО «ХБК«Навтекс» ИНН 3703047618

Юридический адрес: Россия, 155830 Ивановская обл. г.Наволоки, ул. Промышленная, д.1

тел: 8(49331) 9-74-79

E-mail: navtex@mail.ru