«Утверждаю»
Генеральный директор ООО «Целит»
_____ М.В. Блажко
«___»_____2022 г

Эксплуатационный документ

α rock Гипс зуботехнический высокопрочный ЗВГ-01 «Супергипс -Ц»

ТУ 9391-003-10614163-97

ООО "Целит"

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

α rock Гипс зуботехнический высокопрочный ЗВГ-01 «Супергипс -Ц»

АЗНАЧЕНИЕ

едназначен для изготовления моделей челюстей в ортопедической стоматологии при отезировании металлокерамическими, литыми и бюгельными протезами, а также я изготовления комбинированных протезов в условиях стоматологических клиник и бинетов. Однократного применения. Выпускается в нестерильной форме для офессионального пользования зубными техниками. Соответствует типу 3 по ОСТ 31568-2012.

СНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Супергипс-Ц» выпускается в виде порошка. Порошок представляет собой альфа одификацию полугидрата сульфата кальция с модифицирующими добавками.

ачало твердения — не менее 3 мин.
кончание твердения — не более 30 мин.
рочность при сжатии через 1 час, не менее - 20 мПа.
инейное расширение через 2 часа, не более — 0,2 %.

ПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

асыпать гипсовый порошок в емкость с дистиллированной водой в соотношении: на 00г гипса — 28 -30 мл воды. Размешать до полной однородности в течение 60 сек или мешать под вакуумом в течение 30 сек. Залить гипсовое тесто в форму. Извлекать тливку из формы для дальнейшей обработки не ранее чем через 60 мин.

ЕКОМЕНДАЦИИ: при использовании минимального количества воды, смешивании од вакуумом и применении вибростола модель приобретает максимальную онолитную структуру, и ее плотность возрастает дополнительно на 20%.

ТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

тходы при использовании «Супергипса-Ц» в виде пыли, отработанных гипсовых тливок, пустой тары утилизируются согласно СанПиН 2.1.7.2790-10, класс А.

ЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Не подлежит техническому обслуживанию и ремонту.

СЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить «Супергипса-Ц»: упакованный в мешок бумажный при температуре от +5^{0}С о +40^{0}С в плотно закрытой таре, упакованный в ведро полимерное при температуре т -50^{0}С до +40^{0}С.

Транспортировать при температуре от -50^{0}С до +50^{0}С.

НИМАНИЕ: гипс подвержен порче при атмосферном воздействии, особенно при ысокой влажности.

АРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие «Супергипса-Ц» требованиям ТУ 9391- 003-10614163-97 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

рантийный срок годности «Супергипса-Ц», упакованного в ведро полимерное, пакет лимерный - 2 года, упакованного в мешок бумажный— 1 год, с даты изготовления.

ВЕТ: розовый или голубой.

ОМПЛЕКТАЦИЯ: «Супергипс-Ц" выпускается в следующих видах комплектации:
орошок — 5 ± 0,05 кг в ведре полимерном с этикеткой-инструкцией;
орошок — 3 ± 0,05 кг в пакете полимерном с этикеткой-инструкцией;
орошок — 25± 0,2 кг в мешке бумажном с этикеткой-инструкцией.

РОИЗВЕДЕНО: ООО «Целит», Россия, 394002, г. Воронеж, ул. Димитрова 124 и,
ел:(473)-237-61-06/220-43-84.

омер партии, дата выпуска указаны на крышке ведра, этикетке мешка и пакете.

ыпускается по ТУ 9391- 003-10614163-97.
У №2008/02778 от 14.08.2013г.

одготовил:
лавный технолог _____/Е.В. Попова/

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Всего прошито и скреплено печатью

3 (три) листа(ов)

Должность Генеральный директор ООО «Целит»

Подпись /М.В. Блажко/



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru